

VOCI DI CAPITOLATO

Tinteggiatura di intonaci o superfici cementizie anche già verniciate, mediante applicazione di una pittura a base di resine acril-silossanica in dispersione acquosa, pigmenti e cariche selezionate (tipo **Polistick TNT ACRISILOX** della **DIVISIONE RESINE S.R.L.**). L'applicazione dovrà avvenire in almeno due strati tramite pennello, rullo o spruzzo previa applicazione del relativo primer (tipo **Protex Wall Silox** della **DIVISIONE RESINE S.R.L.**).

La finitura dovrà avere le caratteristiche riportate in **Tabella A**.

TABELLA A	
Colore:	a scelta della D.L. o secondo cartella colori del produttore
Aspetto:	Liquido pastoso
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm ³):	ca. 1,55
Residuo secco (EN ISO 3251) (%):	ca. 67
Fattore di assorbimento d'acqua per capillarità W (EN 1062-3) [m ² ·h ^{0,5}]	CLASSE W ₃ W = 0,038 BASSA
Resistenza al passaggio di vapore relativo a 0,164 mm di spessore secco S _d (EN ISO 7783) (m):	S _d = 0,0573 m μ = 349 CLASSE V ₁
Invecchiamento luce solare (Xenon) UNI EN ISO 4628	PROVA SUPERATA
Classificazione EN 13300:	Molto opaco
Dimensione massima particelle EN 21524:	< 100 micron
Classificazione EN 13300:	Fine