

VOCI DI CAPITOLATO

Tinteggiatura di intonaci o superfici cementizie anche già verniciate, mediante applicazione di una pittura a base di resine acriliche in dispersione acquosa con micro-inerti a base di quarzo, pigmenti e cariche selezionate (tipo **Polistick TNT** della **DIVISIONE RESINE S.R.L.**). L'applicazione dovrà avvenire in almeno due strati tramite pennello, rullo o spruzzo previa applicazione del relativo primer (tipo **Protex Wall** della **DIVISIONE RESINE S.R.L.**).

La finitura dovrà avere le caratteristiche riportate in **Tabella A**.

TABELLA A	
Colore:	a scelta della D.L. o secondo cartella colori del produttore
Aspetto:	Liquido pastoso
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm ³):	ca. 1,54
Residuo secco (EN ISO 3251) (%):	ca. 69
Fattore di assorbimento d'acqua per capillarità W (EN 1062-3) [m ² ·h ^{0,5}]	CLASSE W ₃ W = 0,007 BASSA
Resistenza al passaggio di vapore relativo a 0,171 mm di spessore secco S _d (EN ISO 7783) (m):	S _d = 0,69 m μ = 4054 CLASSE V ₂
Potere coprente con resa di 3 m ² /l EN ISO 6504-3:	> 95,3 %
Classificazione EN 13300:	Classe 3
Resistenza alla spazzolatura ad umido 200 cicli EN ISO 11998:	< 5 μm
Classificazione EN 13300:	Classe 1
Classificazione EN 13300:	Molto opaco
Dimensione massima particelle EN 21524:	< 100 micron
Classificazione EN 13300:	Fine