



VOCI DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di idropittura murale a base di resine acriliche in dispersione acquosa con micro-inerti, pigmenti e cariche selezionate, per interni con buona lavabilità e bassa presa di sporco (tipo **Polistick TNT L HD** della **DIVISIONE RESINE S.R.L.**). L'applicazione dovrà avvenire in almeno due strati tramite pennello, rullo o spruzzo, previa applicazione del relativo primer (tipo **Protex Wall** della **DIVISIONE RESINE S.R.L.**). La finitura dovrà avere le caratteristiche riportate in **Tabella A**.

TABELLA A	
Colore:	a scelta della D.L. o secondo cartella colori del produttore
Aspetto:	Liquido pastoso
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm ³):	ca. 1,61
Residuo secco (EN ISO 3251) (%):	ca. 68
Resistenza al passaggio di vapore relativo a 0,155 mm di spessore secco S _d (EN ISO 7783) (m):	S _d = 0,0596 m μ = 385 CLASSE V ₁
Potere coprente con resa di 3 m ² /l EN ISO 6504-3:	> 99,3 %
Classificazione EN 13300:	Classe 2
Resistenza alla spazzolatura ad umido 200 cicli EN ISO 11998:	≥ 5 μm e < 5 μm
Classificazione EN 13300:	Classe 2
Classificazione EN 13300:	Opaco
Dimensione massima particelle EN 21524:	< 100 micron
Classificazione EN 13300:	Fine